

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 4 月 21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/035652 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08L 59/00, 53/02 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014925
- (22) 国際出願日: 2004 年 10 月 8 日 (08.10.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-351730
2003 年 10 月 10 日 (10.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀尾 光宏 (HORIO, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒7100824 岡山県倉敷市白楽町 3 0 4-8 Okayama (JP). 吉永 勇二 (YOSHINAGA, Yuuji) [JP/JP]; 〒7100847 岡山県倉敷市東富井 1 0 6 3 Okayama (JP).
- (74) 代理人: 浅村 皓, 外 (ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 3 3 1 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYOXYMETHYLENE RESIN COMPOSITION AND MOLDINGS THEREOF

(54) 発明の名称: ポリオキシメチレン樹脂組成物およびその成形体

(57) Abstract: A polyoxymethylene resin composition which comprises (A) a polyoxymethylene resin, (B) a polymer having at least one block made of a hydrogenated aromatic vinyl/conjugated diene random copolymer having the main dispersion peak of $\tan \delta$ at 60°C or below in the viscoelastic spectrum, and, if necessary, (C) a polyolefin resin with the provisos that the amount of (A) is 10 to 99.5 parts by weight and the total amount of (B) and (C) is 0.5 to 90 parts by weight, each per 100 parts by weight of the sum of (A), (B) and (C) and that the (B)/(C) weight ratio is 100/0 to 20/80.

(57) 要約: 本発明は、(A) ポリオキシメチレン樹脂; (B) 粘弾性スペクトルにおける $\tan \delta$ の主分散ピークが 60°C 以下の水素添加された芳香族ビニル化合物-共役ジエン化合物ランダム共重合体ブロックを少なくとも一個有する重合体; 及び任意に、(C) ポリオレフィン系樹脂を含み、(A)、(B) 及び (C) の合計 100 重量部に対して、(A) が 10~99.5 重量部、(B) + (C) が 0.5~90 重量部の範囲であり、かつ (B)/(C) の重量比が 100/0~20/80 の範囲である、ポリオキシメチレン樹脂組成物を提供するものである。

WO 2005/035652 A1